



051701

RISO Dachhaut

für außen



07/11

Material:

Einkomponentige, lösungsmittelfreie, leicht seidenglänzende Acrylat-Dispersion. Widerstandsfähig gegen atmosphärische Einflüsse.

Farbtöne:

Anthrazit, ziegelrot, braun, dunkelbraun. Farbtöne untereinander mischbar.

Abtönen:

Nur werkseitig tönbar.

Eigenschaften:

Nahtlose Dachhaut auch an Anschlüssen, hochdehnbar und rissüberbrückend für alle nachfolgenden Untergründe. Nicht für Flachdächer geeignet.

Untergrund:

Der Untergrund muss staub- und schmutzfrei sein. Bei Algen-, Pilzbefall oder verwitterten Flächen zusätzlich zur Grundierung mit RISOMUR-Fungizid-Lösung behandeln. Zementfaserplatten: Überprüfung auf Trennmittel vornehmen, evtl. Wachsschicht gründlich entfernen. Beim Reinigen von alten Asbestwellplatten sind die gesetzlichen Bestimmungen der einzelnen Bundesländer einzuhalten. Bei alten Asbestplattendächern ist die Reinigung behördlicherseits anzeigepflichtig und die Schmutzwässer entsprechend zu entsorgen.

Bitumen-Dachpappe: Gut reinigen, evtl. vorhandene Blasen aufschneiden, trocknen lassen, anschl. mit Dichtkleber verkleben. Risse mit RISO-Dachhaut verfüllen.

Ziegel: Gründlich reinigen, nicht tragfähige Schichten entfernen.

Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

Verarbeitung:

Grundierung Zementfaserplatten: 150-180 ml/m² RISOMUR Tiefgrund A oder RISOMUR-Tiefgrund LF satt auftragen. 12 Stunden bei normaler Witterung trocknen lassen.

Grundierung Bitumen-Dachpappe: Mit ca. 200 ml/m² zu ca. 15% verdünnter RISO-Dachhaut grundieren. 3-4 Std. trocknen lassen.

Grundierung Ziegel: Mit ca. 130-150 ml/m² RISOMUR-Tiefgrund A oder RISOMUR-Tiefgrund LF grundieren. 12 Std.

trocknen lassen. Evtl. vorhandene Risse mit RISO-Dachhaut verfüllen und 24 Std. stehen lassen.

Grundierung Zinkblech, Aluminium, Kupfer: Evtl. vorhandenen Weißrost entfernen. Bei intakten Blechen ist keine Grundierung erforderlich.

Beschichtung: Nach völliger Durchtrocknung der Voranstriche RISO-Dachhaut 2mal nach 5-6-stündiger Trockenzeit auftragen.

Streichen: Material gleichmäßig verteilen, um bei 2maligem Anstrich eine Schichtdicke von ca. 200 µm Trockenfilmdicke zu erreichen. Verbrauch: ca. 750 ml/m² für 2 Anstriche.

Walzen: Nur Walzen verwenden, die viel Material aufnehmen, um eine Schichtdicke von insgesamt 500 µm Nassfilm in 2 Arbeitsgängen zu erreichen.

Airless-Spritzen: Bis max. 5% mit Wasser verdünnt mit mind. 150 bar Spritzdruck spritzen. Spritzdüse: 0,023-0,033 (0,58 - 0,68 mm). Verbrauch: ca. 750 ml/m². Nicht bei Wind verarbeiten.

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +10° C und relativer Luftfeuchtigkeit von über 70% sowie bei Wind und direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

Trocknung:

Ca. 24 Std. bei 20° C und 60% rel. Luftfeuchte pro Arbeitsgang.

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verpackung:

15 l-Plastikeimer, Palette: 32 Eimer
5 l-Plastikeimer, Palette: 48 Eimer

Lagerung:

Dicht verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern. In Originalgebinden mindestens 18 Monate lagerstabil.

Entsorgung:

Reste eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfall (Abfallschlüssel 080112) entsorgen.

GISBAU-Code: M-DF 02

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.