



071401

RISOSTAR L.E.F.

für innen



08/11

Material:

Lösungsmittel- und schadstofffreie, matte, atmungsaktive Dispersionsfarbe für Innenrenovierungen.

Farbtöne:

Weiß und nach RISOMUR-Farbtoneblock bzw. nach Farbtonvorlage.

Eigenschaften:

für strukturlose und waschfeste Innenanstriche. Waschbeständig nach DIN EN 13300, Nassabriebklasse 3, Kontrastverhältnis 2, max. Korngröße: fein bis 100 µm. Atmungsaktiv, kalk- und zementbeständig, sehr hohe Deckkraft, leicht rollbar, sahnig leichte Verarbeitungseigenschaften, setzt beim Verarbeiten und Trocknen keine Emissionen frei, geruchsneutral.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber trocken, fett- und staubfrei sowie frei von Trennmittelrückständen sein.

Geeignet Kalk-, Kalkzement-, Gips-, Kalkgips-, Fertig- und Maschinenputze, Bauplatten, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Raufaserplatten. Neue Kalk-, Kalkzementputze müssen gut durchgetrocknet sein. Bei Gipsputzen Sinterhaut mechanisch entfernen. Gips-, Kalkgips-, Fertig- und Maschinenputze, Kalksandsteine und Porenbeton sowie alte und sandende Putze mit RISOMUR-Tiefgrund LF (lösungsmittelfrei) festigen. Alte Kalkfarben und kreidende Dispersionsanstriche gut reinigen, lose Stellen entfernen und ebenfalls mit RISOMUR-Tiefgrund LF festigen. Auf Beton haftendes Schalöl mit geeigneten Verfahren (z. B. Heißdampfstrahlen) entfernen, Oberfläche reinigen und entstauben.

Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Spritzen. Als Voranstrich ca. 10% mit sauberem Wasser verdünnt auftragen, anschließend Deckanstrich bis zu 5% mit Wasser verdünnt auftragen. Zum Spritzen Spritzdruck 150 bar, Spritzdüse 0,58-0,63 mm.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5° C betragen.

Trocknung:

Je nach Raumklima zwei Anstriche pro Tag durchführbar.

Verbrauch:

Je nach Untergrund 120-180 ml/m² je Anstrich. Verbindliche Verbrauchswerte sind am Objekt zu ermitteln.

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verpackung:

12,5 l Kunststoffeimer,	Palette: 32 Eimer
10 l Kunststoffeimer,	Palette: 40 Eimer
5 l Kunststoffeimer,	Palette: 48 Eimer
2,5 l Kunststoffeimer,	Palette: 44 Eimer

Lagerung:

Dicht verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern. Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 6 Monate lagerstabil.

Entsorgung:

Reste eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfall (Abfallschlüssel 080112) entsorgen.

GISBAU-Code: M-DF 01

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.