



Grundhärter 1:6

für innen



090901

08/11

Material:

Wässriges, unpigmentiertes Grundierkonzentrat aus Acrylat

Farbtöne:

farblos

Eigenschaften:

Als Grundiermittel zur Egalisierung unterschiedlich saugender Untergründe im Innenbereich mit hoher Eindringtiefe. Unverdünnt auch als Tapetenwechselgrund einsetzbar.

Untergrund:

Für saugfähige Untergründe, wie Kalk-, Kalkzementputze, Gipsputze, Gipskartonplatten, Beton etc.

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei sowie frei von Trennmittelrückständen sein.

Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Spritzen.

Je nach Saugfähigkeit des vorliegenden Untergrundes mit 1 Teil Grundhärter und 6 Teilen Wasser verdünnt auftragen. Bei stark saugenden Untergründen kann mehrmaliges Auftragen erforderlich sein, um gleichmäßig saugende Flächen zu erzielen.

Trocknung:

24 Stunden.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5° C betragen.

Verbrauch:

50-120 ml/m² Konzentrat je nach Untergrund. Verbindliche Verbrauchswerte am Objekt ermitteln.

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verpackung:

10 l Kunststoffkanne,

Palette: 40 Kannen

5 l Kunststoffkanne,

Palette: 64 Kannen

Lagerung:

Dicht verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern. Im ungeöffneten Originalgebinde unbegrenzt haltbar.

Entsorgung:

Materialreste eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle (Abfallschlüssel 080112) entsorgen.

GISBAU-Code: M-GF 02

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.