



Buntsteinputz-Versiegelung

B 7006



140402

09/11

Material:

Leicht thixotrope, lösungsmittelhaltige Versiegelung für außen auf PMA-Copolymerisat-Basis.

Farbtöne:

Farblos

Eigenschaften:

Hochabriebfest, beständig gegen haushaltsüblichen Reiniger, sehr ergiebig, leicht zu verarbeiten, schnelltrocknend, vergilbungsbeständig.

Verwendung:

Imprägnierung für Mauerwerk, Natursteine, Ziegelsteine, Kalksandsteine, Faserzementplatten, Mineralfarbenanstriche usw.

Untergrund:

Der zu behandelnde Buntsteinputz auf Acrylat- oder Lösungsmittelbasis muss sauber, trocken und fest mit dem Untergrund verhaftet sein. Evtl. vorgenommene Nachbesserungen an den Buntsteinputzflächen müssen voll ausgetrocknet sein. Evtl. vorhandene Ausblühungen restlos entfernen.

Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

Verarbeitung:

RISOMUR B 7006 Buntstein-Versiegelung unverdünnt, gleichmäßig, dünn und vollflächig mittels Rollen, Streichen oder ex-geschützten Spritzgeräten aufbringen. Bei Acrylat-Mosaikputzen ist darauf zu achten, dass alte, evtl. vorhandene milchig-weiße Oberflächenerscheinungen völlig ausgetrocknet und klar sind, bevor RISOMUR-Buntstein-Versiegelung aufgebracht werden kann. Der gleichmäßige Auftrag ist wichtig, um Glanzunterschiede zu vermeiden.

Verarbeitungstemperatur:

Um eine leichte und problemlose Verarbeitung und Austrocknung zu erzielen, sollten Verarbeitungs- und Lufttemperatur - auch während der Abbindezeit - nicht unter +15° C liegen.

Verbrauch:

Ca. 250-300 ml/m², je nach Untergrund

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit RISOMUR-Terpentin-Ersatz oder RISOMUR-Universal-Verdünnung reinigen.

Verpackung:

2,5 l Blechdose, Karton: 6 Dosen

Lagerung:

In Originalgebinden mindestens 24 Monate lagerstabil. Trocken und kühl lagern, von Zündquellen fernhalten.

Entsorgung:

Materialreste über zugelassene Sammelstelle unter „Farbe, Farbzubehöstoffe“ ((Abfallschlüssel 080111) als Sondermüll entsorgen.

GISBAU-Code: M-KH 05**Kennzeichnung:**

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.