



Kunstharz-Silberbronze B 7000

Industrielack



161601

02/14

Material:

Lösungsmittelhaltige, hochhitzebeständige Aluminium-Rostschutz-Lackfarbe auf Kunstharz-Basis.

Rohstoffbasis:

Modifiziertes Alkydharz, Aluminiumpigmente.

Spezifisches Gewicht:

Ca. 0,98 kg/l

Farbtöne:

Hellsilber

Glanzgrad:

Glänzend.

Untergrund:

Für Eisen- und Stahluntergründe. Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und staubfrei und frei von Rost- und Oxidationsrückständen sein (Norm-Reinheitsgrad SA 2 1/2). Altanstriche auf Tragfähigkeit prüfen, eventuell entfernen, ansonsten gut anschleifen. Bei kühl aber frostfreier un Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

Eigenschaften:

Witterungsbeständig, hitzebeständig bis 200° C, leicht zu verarbeiten, gute Deckkraft, gute Korrosionsschutz- und Haftungseigenschaften.

Verarbeitung:

Kunstharz-Silberbronze kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden.

Hochdruck-Spritzen: Düse 1,2-1,5 mm/Druck 3-4 bar.

Airless-Spritzen: Düse 0,23-0,28 mm/Druck 120-160 bar.

Bei der Verarbeitung im Streich- und Rollverfahren ist darauf zu achten, dass die Verschlichtung stets in gleicher Richtung erfolgen muss, um eine gleichmäßige Lichtreflektion und eine streifen-freie Fläche zu erzielen.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur sollten nicht unter +5° C betragen. Der Taupunkt darf nicht unterschritten werden.

Trocknung:

Trocknung bei +20° C und 65% relativer Luftfeuchte: staubtrocken: nach ca. 1,5 Stunden

griffest: nach ca. drei Stunden

durchgetrocknet: nach ca. 12 - 18 Stunden

Verbrauch:

Ca. 100 g/m² bei 20 - 25 µm Trockenfilmschichtdicke.

Verdünnung:

RISOMUR-Kunstharz-Verdünnung KV.

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit RISOMUR-Kunstharz-Verdünnung KV 657 reinigen.

Verpackung:

25 kg-WB-Eimer, Palette: 22 Eimer

2,5 l-WB-Dose, Karton: 6 x 2,5 l

Lagerung:

Gebinde dicht verschließen, kühl, trocken und frostfrei lagern. Im Originalgebinde mindestens zwölf Monate lagerfähig.

Entsorgung:

Leergebinde bei einer zugelassenen Sammelstelle abgeben, Materialreste als Sondermüll nach Abfallschlüssel 080111 entsorgen.

GISBAU-Code: M-LL 02

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.