



## Kunstharz-Industrielack K 3710

### Anlagen-, Maschinen- und Gerätelack matt



163120

02/14

**Material:**

Schnelltrocknende, matte Kunstharzlackfarbe für leichte bis mittlere Beanspruchung.

**Rohstoff-Basis:**

Modifiziertes Alkydharz, organische und anorganische Pigmente.

**Spez. Gewicht:**

Ca. 1,10 - 1,45 kg/l, je nach Farbton.

**Farbtöne:**

Nach RAL-Farbtonkarte, ab 60 kg nach Vorlage. Nicht alle Farbtöne tönbar.

**Abtönen:**

RISOMUR-Kunstharz-Industrielack K 3710 kann in jedem Verhältnis untereinander gemischt werden.

**Eigenschaften:**

Stoß- und schlagfest, schnelltrocknend, wetterbeständig, gute Deckkraft und guter Verlauf, beständig gegen übliche Reinigungsmittel.

**Anwendungsbereiche:**

Für Lackierungen aller Art auf Stahl- und Eisenflächen sowie bedingt auf Holz und Holzwerkstoffen.

**Untergrund:**

Geeignet sind alle tragfähigen Untergründe aus Stahl, Eisen, Holz usw. nach entsprechender Vorbehandlung. Stahl- und Eisenteile nach gründlicher Entrostung, je nach geforderter Schichtdicke, ein- bis zweimal mit RISOMUR-Korrosionsschutzgrundieren. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, fett- und staubfrei und frei von Rost und Oxidationsrückständen sein.

Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

**Verarbeitung:**

RISOMUR-Kunstharz-Industrielack K 3710 kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden.

Hochdruck-Spritzen: Düse 1,2 - 1,5 mm/Druck 3 - 4 bar  
Airless-Spritzen: Düse 0,23 - 0,28 mm/Druck 120-160 bar.  
DIN 55928 - Blatt 5 - beachten.

**Verarbeitungstemperatur:**

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur darf nicht unter +5° C betragen.

**Trockenzeiten:**

Bei +20° C und 65% relativer Luftfeuchte:  
staubtrocken: nach ca. 30 Minuten  
griffest: nach ca. zwei bis drei Stunden  
durchgetrocknet: nach ca. 12 - 18 Stunden

**Verbrauch:**

Ca. 150 g/m<sup>2</sup>, je nach Anstrich, bei ca. 40 µm Trockenfilm.

**Verdünnung:**

RISOMUR-Kunstharz-Verdünnung KV 657

**Werkzeugreinigung:**

Werkzeuge mit RISOMUR-Kunstharz-Verdünnung KV 657 sofort nach Gebrauch reinigen.

**Verpackung:**

35 kg-WB-Hobbock, Palette: 14 Hobbock  
12,5 kg-WB-Eimer, Palette: 36 Eimer

**Lagerung:**

Kühl und trocken lagern. Lagerstabil mindestens zwölf Monate.

**Entsorgung:**

Leergebinde bei einer zugelassenen Sammelstelle abgeben, Materialreste als Sondermüll nach Abfallschlüssel 080111 entsorgen.

**Kennzeichnung:**

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter [www.risomur.de](http://www.risomur.de)

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.