



RISO-ACRYL Unigrund

Acryl-Universal- und Rostschutzgrund
wasserverdünnbar, geruchsarm
für innen und außen



167013

03/14

Material:

Acrylatdispersion, Titandioxid, anorganische Buntpigmente, Korrosionsschutzpigmente, Silikate, Calcit, Wasser, Glykole, Glykoether, Alkohole, Additive, Konservierungsmittel.

Spezifisches Gewicht:

Ca. 1,22 - 1,35 kg/l.

Farbtöne:

Weiß matt

Eigenschaften:

Acryl-Universal- und Rostschutzgrund für Eisen, Stahl (Heizkörper), Zink, Aluminium, Hart-PVC, Holz. Gleichmäßiger Verlauf, hohe Füll- und Deckkraft, hervorragende Haftung, geruchsarm, schnelltrocknend.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, rost- und fettfrei, trag- und haftfähig sein.

Eisen/Stahl: Im Außenbereich zweimal, im Innenbereich einmal grundieren mit RISO-Acryl-Unigrund.

Zink, Alu, Hart-PVC: Mit Haushaltsreiniger entfetten und klarem Wasser nachwaschen. Hart-PVC zusätzlich leicht aufrauen. Ein- bis zweimal grundieren mit RISO-Acryl-Unigrund.

Streichen und Rollen unverdünnt. Zum Luftdruck-Spritzen verdünnen mit ca. 10% Leitungswasser, zum Airless-Spritzen nach Bedarf. Zum rostschützenden Grundieren auf Eisen darf das Material nicht verdünnt werden.

Bei zweifelhaften/problematischen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Beratung unter Telefon 06403/9019-0.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Spritzen. Vor Gebrauch gut aufrühren.

Rost und spröde Lackteile entfernen. Festhaftende Anstriche anschleifen. Wie bei Neuanstrich verfahren.

Ein- bis zweimal überlackieren mit RISO-Acryl-Buntlacken bzw. RISO-Acryl-Heizkörperlack.

Verarbeitungstemperatur:

Objekt- und Lufttemperatur beim Verarbeiten und während der Trocknung: mindestens +8° C.

Verbrauch:

Ca. 100 ml/m².

Verdünnung:

Sauberes Leitungswasser

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.

Verpackung:

2,5 l-WB-Dose, Karton 6 x 2,5 l

750 ml-WB-Dose, Karton 6 x 750 ml

375 ml-WB-Dose, Karton 6 x 375 ml

Lagerung:

Gebinde trocken und frostfrei lagern.

GISBAU-Code: MA-GP01**Entsorgung:**

Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altlacke, nicht ausgehärtet abgeben (Abfallschlüssel 080112).

Kennzeichnung:

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.risomur.de

Die technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.